Selbstklebendes Gummiprofil
Trim Seal

Anwendungsbeispiele

Trim Seal ist ein universell einsetzbares, selbstklebendes Gummiprofil für verklebte Autoscheiben.

- ✓ Werksoriginales, professionelles Erscheinungsbild!
- ✓ Einfacher Längenzuschnitt!
- ✓ Selbstklebend!
- ✓ Äußerst dehnbar und somit leicht zu formen!
- ✓ Witterungsfest!
- ✓ Hochelastisch!

Trim Seal 13,2 mm x 5,3 mm

3,75 m Rolle	1485-1 (80.0422.9999)
15,00 m Rolle	1485-2 (80.0421.9999)

Eigenschaften, Anwendungen, Verarbeitung

Unschlagbare Vorteile
- Trim Seal besteht aus einem äußerst elastischen EPDM-Gummi, der sich perfekt in die schärfsten Winkel schmiegt, ohne zu knicken
- Diese Eigenschaft wird noch einmal durch die starke Klebeschicht verstärkt, die eine hohe Anfangshaftung an der Scheibe bewirkt
- Verhindert störende Pfeifgeräusche durch den Fahrtwind
- Verhindert das Eindringen von Schmutz zwischen Scheibe und Karosserie
- Werksoriginales Erscheinungsbild
- Sehr gute UV- und Wasserbeständigkeit
- Einfache Handhabung
- In den Längen 3,75 m und 15 m erhältlich

Anwendungen Kfz-Branche
- deal zum Einsetzen von (neuen) Scheiben im Schadensfall, wenn die ursprüngliche Gummidichtung beim Herausschneiden der Scheibe beschädigt wurde
- Ideal auch dann, wenn eine neue Scheibe werkseitig nicht mit Gummidichtung geliefert wird
- Zum Abdecken von zu großen Spaltmaßen an Karosserieteilen
- Als Abschlussband bei diversen Anbauteilen

Anwendungen Industrie
- Zum Schutz vor scharfen Kanten bei Blechen, Glas, Edelstahl, usw....

Verarbeitungs-Hinweise
- Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein
  Untergrund mit innotec Multisol (Art. Nr. 124) oder Seal and Bond Remover (Art. Nr. 1270) reinigen
- Schutzfolie entfernen
- Trim Seal an der Innenseite des Scheibenrandes bzw. am Karosserieteil anbringen
- Danach auf die gewünschte Länge abschneiden und die Enden mit Hilfe von Innotec Fast Glue 1 aneinanderkleben

Verarbeitungsdaten, technische Daten

Basis	EPDM-Gummi mit modifiziertem Acrylklebstoff von hoher Qualität
Dichte	Ca. 600 kg/m³
Härte	Ca. 30 (Shore A)
Temp.-Beständigkeit	-30°C bis +95°C
UV-Beständigkeit	Gut
Wasserbeständigkeit	Gut
Verarb.-Bedingungen	+15°C bis +30°C
Lagerfähigkeit	12 Monate in ungeöffneter Originalverpackung. Kühl und trocken lagern

Wir garantieren die Erfüllung der angeführten technischen Eigenschaften bis zum Erreichen der angegebenen Haltbarkeits-Dauer. Angaben, insbesondere Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung der Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen / Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung und sind kein Ersatz für notwendige Tests, die im Zweifelsfall vor Gebrauch des Produktes durchzuführen sind. Je nach den konkreten Umständen bzgl. Untergründen, Verarbeitungs- und Umgebungs-Bedingungen, können Ergebnisse von den darin angeführten Angaben abweichen. Von unseren Mitarbeitern zusätzlich getroffene, in der Produktinformation jedoch nicht angeführte Zusagen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden.

Produktanwendern wird dringend angeraten, unter www.innotec.at zu überprüfen, ob sie über die aktuellste Version der Produkt-Information verfügen. Physikalische, sicherheitstechnische, toxikologische und ökologische Daten für den Umgang mit chemischen Stoffen, sowie deren Lagerung / Entsorgung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt unter www.innotec.at zu entnehmen und sind die Sicherheitsangaben auf dem Etikett jedenfalls zu beachten. Bei farbigen Produkten sind bei verschiedenen Chargen geringfügige Nuancen und Farbunterschiede unvermeidlich und sind vom Besteller zu akzeptieren. Da zahlreiche Faktoren den Materialverbrauch beeinflussen können, sind eventuell übermittelte Bedarfsangaben nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen.

Firmengruppe Innotec Österreich
6322 Kirchbichl . Lofererstraße 83
Telefon +43 5332 70800 . Fax DW 809
info@innotec.at . www.innotec.at . www.fassadenverklebung.at

Mitglieder der Firmengruppe
Technikbedarf Hubert Obermayr e. U.
Innotec Automotive VertriebsgmbH.
Innotec Industries VertriebsgmbH.