

Membrane Adhesive

Art.: 50000688

Aluminiumbeutel 600 ml

Membrane Adhesive ist ein hochwertiger, dauerelastischer Kleber auf Basis von MS-Polymeren mit ausgezeichneter Haftung auf vielen Kunststoffen und EPDM-Untergründen.



Basis:	MS-Polymere
Dichte:	± 1580 kg/m ³
Konsistenz:	Pastös
Härte:	± 30 (Shore A) (EN ISO 868)
Bruchfestigkeit (Zugfestigkeit):	± 1,4 N/mm ² (nach DIN 53504)
Bruchdehnung (%):	± 410% (nach DIN 53504)
Modul:	± 0,8 N/mm ² (nach DIN 53504)
Scherfestigkeit:	0,9 N/mm ² (nach DIN 53283)
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +120°C
UV-Beständigkeit:	Gut
Wasserbeständigkeit:	Gut
Standvermögen:	Gut
Verarbeitungsbedingungen:	+5°C bis +35°C (Umgebung und Untergrund)
Untergrund:	Viele Kunststoffe, EPDM, aber auch die gängigen Baumaterialien wie Mauerwerk, Beton, Aluminium, Stahl und Holz
Vorbereitung des Untergrundes:	Für einen sauberen, trockenen und fettfreien Untergrund sorgen. Untergründe mit Innotec Multisol , Innotec Seal and Bond Remover oder Innotec Solar Clean reinigen. Kunststoffuntergründe mit Innotec Repaplast Cleaner Antistatic reinigen.
Applikation:	Direkt aus der Verpackung mit einer Beutelpistole (Multi Gun 600 oder Air Sealant Applicator 600) auftragen. Teile innerhalb von 10 Minuten zusammenfügen.
Hautbildung:	± 10 Minuten (bei 23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit)
Durchhärtung:	± 3 mm in 24 Stunden (bei 23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit)
Material-Reinigung:	Mit Innotec Multisol
Hände-Reinigung:	Mit Innotec Power Scrubs oder mit Innotec Safe Hand Clean Plus und Wasser
Haltbarkeit:	9 Monate in ungeöffneter Originalverpackung





Lagerbedingungen:	Kühl und trocken lagern (+5°C bis +25°C und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt)
Batchcodetyp:	F
Farbe:	Schwarz
EAN-Code:	5400563038772

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind unverbindlich und basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen mit dem Produkt unter normalen Umständen. In der Praxis können die erteilten Informationen die vor Verwendung des Produktes durchzuführenden erforderlichen Tests keineswegs ersetzen. Nur vorhergehende Produkttests können zeigen, ob das Produkt auch tatsächlich für die beabsichtigte Anwendung geeignet ist. Demzufolge können wir keine Haftung übernehmen, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung der erwähnten Empfehlungen eingesetzt werden.

Sollte das Produkt die gestellten Qualitätsanforderungen unverhofft nicht erfüllen, werden wir höchstens den Anschaffungspreis des Produktes erstatten. Wir haften keinesfalls für Schäden oder Folgeschäden, die durch den Einsatz unseres Produktes entstanden sein könnten.

Informationen zum sicheren Gebrauch und zur Lagerung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes.

